

## コーヨーキトサン（一般用）

項目	品名	SK-10	SK-50	SK-200	SK-400
外観		淡黄白色		淡黄白色又は淡赤色	
粒度		粉末（3.0mm以下）			
乾燥減量		10%以下			
強熱残分（灰分）		1%以下			
粘度		15mPa·s以下 (1.0%,20°C)	20～100mPa·s (0.5%,20°C)	100～300mPa·s (0.5%,20°C)	300～600mPa·s (0.5%,20°C)
脱アセチル化率		80%以上			
荷姿		10kg, P.E. 内装クラフト紙袋入り			
保存方法		湿気・直射日光を避け、室温で保管する			

※粘度と分子量の相関・・・粘度に × 1 万するとおおよその分子量となります。